

GO-ON! Beton-Estrich



Anwendung		
	• Für innen und außen • Für Boden	
Eignung		
	Beton C25/30 XC4 / XF1 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2. Estrich CT-C25-F4 gemäß DIN EN 13813. Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Verbundestrich. Schwimmender Estrich.	
Eigenschaften		
	Für innen und außen Alterungsbeständig Frostsicher Gut abziehbar	
Technische Daten		
	Wasserbedarf	ca. 0,08–0,1 l
	Verarbeitungszeit	ca. 1 Stunde(n)
	Verarbeitungstemperatur	+ 5–30 °C
	Schichtdicke auf Dämmschicht	min. 40 mm
	Druckfestigkeit	> 25 N/mm ²
	Begehbarkeit	nach ca. 3 Tag(en)
	Belastbarkeit vollständig	nach ca. 28 Tag(en)
	Materialverbrauch	ca. 2,14 kg/m ² /mm
	Schichtdicke	min. 40 mm

GO-ON! Beton-Estrich



	Betonkorrosion durch Frostangriff Betonkorrosion infolge Alkali Kiesel-säure Reaktion Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung Konsistenzklasse	XF1 WO, WF XC4 F1 - F2 je nach Wasserzugabe
Untergrundvorbereitung	Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste und ähnliches) entfernen. Extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme und nicht tragbare Oberflächen müssen entfernt bzw. aufgeraut werden. Untergrund ausreichend vornässen oder mit geeigneter Grundierung vorstreichen. In Zweifelsfällen Probefläche anlegen.	
Verarbeitung	GO/ON! Beton-Estrich in angegebene Wassermenge einstreuen und ca. 4 bis 5 Minuten manuell oder maschinell durchmischen. Durch weitere Wasserzugabe ist die Konsistenz ggf. nachzustellen. Beton homogen in Schalung einbringen und verdichten. Estrich je nach Schichtdicke auftragen, verdichten, abziehen und glätten. Bewegungsfugen nicht mit Beton überdecken.	
Lagerung	Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstelldatum siehe Seitenaufdruck). Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten. Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GISCODE ZP1.	
Entsorgung	Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle zu entsorgen. Gebinde bitte restlos entleeren, bevor es dem Recycling zugeführt wird.	
Sicherheitshinweise	Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte den Gefahrenhinweisen auf dem Gebinde oder dem Sicherheitsdatenblatt. Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GISCODE ZP1. Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter www.heimwerker.sakret.de .	
Hinweise	Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30 °C) und zu niedrigen (< +5 °C) Temperaturen schützen. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.	

GO-ON! Beton-Estrich



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Beton-Estrich

Optik / Farbe		EAN / GTIN
grau	30 kg	4046806013710