









Produkteigenschaften	
<b>Format</b>	2200 x 185 x 13 mm
Nutzschicht	≥ 3,6 mm
<b>Verpackung</b>	9 Elemente
Paket:	3,663 m <sup>2</sup> / 29,304 Kg
Palette:	32 Pakete 117,216 m <sup>2</sup> / 937,728 Kg
<b>Garantie</b>	25 Jahre
Hinweise	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten

Produktkennzeichnungen	
       	Nur lackierte Produkte

Toleranzen (EN 13489)	
Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Querkrümmung über die Breite (≤ 0,1 %)	≤ 0,08 %
Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	0,087 m <sup>2</sup> *K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	12 db (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften				
		Prüfnorm	Bewertung	
			Lack	Naturöl
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass)	46 SRT (SRV nass)
			51 SRT (SRV trocken)	103 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D <sub>fl</sub> s1	
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D <sub>fl</sub> s1	
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 5	Kennwert 4
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0	n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 9	R 10

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic_DE_2014
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.03.2014

Freie Sortierung nach EN 13489								
Sortiment:	Schiffsboden							
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle							
Holzart:	Ahorn, kanadisch		Bergahorn, europäisch			Buche		
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Acer saccharum Marsh. / ACSC		Acer pseudoplatanus L. / ACPS			Fagus sylvatica L. / FASY		
Herkunft:	CA		BA, HR			HU, HR, SK, BA		
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ES-L-AHC		ER-L-BAH			ER-L-BU		
	Version 3 2012		Version 4 2012			Version 4 2012		
	N2	N3	N1	N2	N3	N1	N2	N3
Sortierung:	Natur	Living	Select	Natur	Living	Select	Natur	Living
Gesunder Splint	-	-	-	-	-	-	-	-
Äste (fest verwachsen)	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 20 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig: bis 2 mm	zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 2 mm	zulässig: bis 8 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 2 mm	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 5 mm	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 5 mm
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig: schwarze Striche	zulässig	zulässig: vereinzelt	zulässig: Farbgallen bis 50 mm	zulässig	zulässig: vereinzelt	zulässig: Farbgallen bis 30 mm	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Faserneigung	zulässig: schlichte Fladerung	zulässig	nicht zulässig: extreme Fladerung	alle Merkmale zulässig	zulässig	nicht zulässig: extreme Fladerung	zulässig: extremer Flader	alle Merkmale zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Markstrahlen	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farben, Einläufe, Bricklamellen	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farben, Bläue
Weißstreifigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile								
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.								
Bemerkung								
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.								

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_DE_2014
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.03.2014	Seite 1 von 4

Freie Sortierung nach EN 13489									
Sortiment:	Schiffsboden								
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle								
Holzart:	Eiche				Esche europäisch	Kirsche, europäisch, gedämpft	Walnuss, amerikanisch		
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE				Fraxinus excelsior L. / FXEX	Prunus avium L. / PRAV	Juglans nigra L. / JGNG		
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ				HU, HR	BA, HR	US		
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-L-EI				ER-L-ES	ES-L-KIR eur		ER-L-SWN	
	Version 8 2014				Version 6 2012	Version 3 2012		Version 3 2012	
	N1	N2	N3	N4	N3	N2	N3	N2	N3
Sortierung:	Select	Natur	Living	Living astig	Living	Natur	Living	Natur	Living
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	-	zulässig: bis 10 mm	nicht zulässig	zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 30 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 30 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 8 mm
Punktäste	nicht zulässig	zulässig: bis 2 mm	zulässig: bis 10 mm	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: bis 3 mm	zulässig: bis 3 mm	zulässig	zulässig: bis 3 mm	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 5 mm	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 3 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 8 mm	zulässig: bis 3 mm	zulässig: bis 8 mm
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	-	-	zulässig	-	-	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig	-	-	nicht zulässig	zulässig
Faserneigung	zulässig: schlichte Halbriftflader	nicht zulässig: extreme Flader	alle Merkmale zulässig	alle Merkmale zulässig	alle Merkmale zulässig	nicht zulässig: extreme Flader	alle Merkmale zulässig	alle Merkmale zulässig	alle Merkmale zulässig
Gesunder Kern	-	-	-	zulässig	zulässig	-	-	-	-
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	-	-	-	-
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne, vereinzelte dunkle Striche	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne, leichte Verfärbungen	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	-	-
Stappellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

### Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.

### Bemerkung

Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_DE_2014
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.03.2014	Seite 2 von 4

Freie Sortierung nach EN 13489										
Sortiment:	Landhausdiele									
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht									
Holzart:	Eiche							Esche	Lärche	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE							Fraxinus excelsior L. / FXEX	Larix decidua Mill. / LADC	
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ							HU, HR	AT	
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-LH-EI				ER-LH-EI ger.		ER-LH-EI themo	ER-LH-ES	ER-LH-LÄR	
	Version 5 2013				Version 2 2011		Version 1 2012	Version 1 2011	Version 2 2011	
	LH N2	LH N3	LH N4	LH N6	LH N3	LH N6	LH N4	LH N4	LH N5	
Sortierung:	Select	Natur	Living	Rustikal	Natur	Rustikal	Living	Living	Rustikal	
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm	zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	-	zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 50 mm	zulässig: bis 80 mm	zulässig: bis 4 mm	zulässig: bis 50 mm	zulässig: bis 50 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 50 mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 35 mm	zulässig: bis 30 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 25 mm	
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: bis 3 mm	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten	zulässig	zulässig	
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig: bis 10 mm	zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Blitzrisse	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig: Kernröhre	nicht zulässig: Kernröhre	nicht zulässig: Kernröhre	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	-	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	-	
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farb- unterschiede	zulässig: geringe Farb- unterschiede	zulässig: geringe Farb- unterschiede	zulässig: einheitliche, hellbraune Farb- unterschiede	zulässig: einheitliche, hellbraune Farb- unterschiede	zulässig: geringe Farb- unterschiede	zulässig: geringe Farb- unterschiede	zulässig	zulässig: gelblich-braune bis rötlich- braune Farb- unterschiede	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	-	-	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Nicht sichtbare Teile										
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.										
Bemerkung										
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.										
Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_DE_2014							
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>							
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:						01.03.2014	Seite 3 von 4			

Freie Sortierung nach EN 13489				
Sortiment:	Fineline			
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht			
Holzart:	Bergahorn, europäisch	Eiche	Esche	Walnuss, amerikanisch
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Fraxinus excelsior L. / FXEX	Juglans nigra L. / JGNG
Herkunft:	BA, HR	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ	HU, HR	US
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-BAH Version 1 2011	ER-L-EI Version 1 2011	ER-L-ES Version 1 2011	ER-LH-SWN Version 1 2011
Sortierung:	Natur	Natur	Natur	Natur
Gesunder Splint	-	zulässig	-	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig	zulässig: bis 30 mm	zulässig
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig: bis 8 mm	zulässig	zulässig: bis 3 mm	zulässig
Kittstellen	zulässig: bis 5 mm	zulässig	zulässig: bis 3 mm	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	-	nicht zulässig	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	zulässig	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	-	nicht zulässig	-
Faserneigung	zulässig	-	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	zulässig	zulässig	zulässig	-
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	-
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile				
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.				
Bemerkung				
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.				

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_DE_2014	
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>	
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.03.2014	Seite 4 von 4